

**Technische Informationen:**

Rohmaterial:	Hart-PVC Granulat
Einsatzgebiet:	erhöht schlagzähe Profile für Innen- und Außeneinsatz
Stabilisierungsbasis:	Ca-Zn stabilisiert (bleifrei) weichmacherfrei, emissionsfrei
Herstellungsland:	Deutschland

<b>Physikalische Daten:</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,56
Vicat-Erweichungstemp.B 50	DIN ISO 306	°C	79
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 178	N/ mm <sup>2</sup>	3000
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527-2	N/ mm <sup>2</sup>	50,5
Reißdehnung	DIN EN ISO 527-2	%	75
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179/1eA	KJ/m <sup>2</sup>	10
Längenausdehnungskoeffizient	Dilatometer (-30/+50°C)	1/K	80·10 <sup>-6</sup>
Wasseraufnahme	DIN 53471	%	0,02

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Weco Plastik GmbH  
Untere Wiesen 11/1  
D-88416 Ochsenhausen  
Tel. +49-7352-1833  
Fax +49-7352-4371  
Email: [info@wecoplastik.de](mailto:info@wecoplastik.de)  
Webseite: [www.wecoplastik.de](http://www.wecoplastik.de)